

CHALETÖL

V 3.1 , 13.08.2012

Produktbeschreibung :

Lösemittelhaltige, biozidfreie, transparente, leicht schichtbildende Grundierung.

Chaletöl ist eine Mischung aus natürlichen Ölen. Das Chaletöl pflegt und verschönert Holz und verbessert gleichzeitig seine Maserung. Die Haltbarkeit des Öls wird durch die Zugabe von mineralischen UV-Stabilisatoren verbessert. Es wird nach traditionellen Methoden zur Behandlung von Holz für Außen hergestellt. Es eignet sich auch für den Innenbereich.

Dieses nicht fettende Öl ist stark durchdringend: Es gewährleistet einen effektiven Schutz.

Farbton:

Honigtönend

Eigenschaften:

Viskosität : ca. 15 Sekunden DIN 4 mm bei 20°C

Anblick : seidenmatt je nach Verdünnung und Anwendung.

Trockenextrakt :> 55%

Dichte : ca. 0,9

Flammpunkt : > 23 °C

Werkzeugreinigung : Lackbenzin oder Balsam Terpentinöl.

Verarbeitung:

Vor der Anwendung mischen.

Untergrundvorbereitung :

Holzfeuchte : max. 15%

Holzoberflächen sauber schleifen und entstauben.

Anwendung: Pinsel, Streichkissen, Lackroller oder Spritzpistole.

Schutz und Schönheit für Ihr Holz Innen- und Außenbereich

Während der Verarbeitung und Trocknung direkte Sonneinstrahlung unbedingt vermeiden.

Außen: 2 bis 3 Anstriche

Verdünnung: 1. Anstrich mit bis 10% Balsam Terpentinöl verdünnen.

Überschüssiges Öl nach der Einwirkzeit gründlich mit trockenem Tuch abreiben.

Verbrauch :

ca. 75– 100 mL/m² pro Anstrich auf glattem geschliffenem Holz.

Auf stark saugfähigen Hölzern ist mit erhöhtem Verbrauch zu rechnen.

Trockenzeiten

Verarbeitungstemperatur: mind. 10°C, max. 30 °C, max. 85% rel. Luftfeuchte

Staubtrocken : nach ca. 6 Stunden

Trocken und überarbeitbar : nach ca. 24 Stunden

Durchgetrocknet: nach ca. 8 Tagen

Lagerung

Frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert, ist das Chaletöl 2 Jahre haltbar.

Gebindegrößen

1L, 5L und 25L

VOC Höchstgehalt (Kat 1.f) 700 g/L. Dieses Produkt enthält 395 g/L.

ALPEINTURE S.A.R.L., RD1006, 73800 CHIGNIN FRANKREICH

Telefon.. : + 33 4 79 71 52 50, Fax : + 33 4 79 71 52 51, Email : contact@lasure-production.com