

SATUROIL

Saturateur hydrofuge



PRESENTATION ET DESTINATION

- Le saturateur SATUROIL s'utilise sur bois en extérieur pour bardage, barrière, huisserie. Formulé à base d'huile de pin imprégnante et hydrofuge, SATUROIL pénètre le bois en profondeur et assure une protection anti-UV longue durée. Il ne forme pas de film épais en surface, ne s'écaille pas et conserve un bel aspect naturel.
- Convient également à la protection des bois de type, mélèze, douglas, red cedar,...
- Existe en incolore et teinté. Les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être diluées avec de l'incolore.
- Finition semi-mate.
- Sur terrasse, on préférera le SATURATEUR TERRASSE.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Il est recommandé de laisser vieillir le bois quelques mois pour laisser s'ouvrir les pores avant application. Sur bois neuf, un égrenage à grain moyen (150-180) permet d'ouvrir les pores du bois et faciliter l'imprégnation.
- Le bois doit être sain, sec et propre.
- Bois bruts, lasurés ou entretien courant : brosser pour enlever les parties non adhérentes, si besoin, égrener au papier de verre fin (180 – 240) puis dépoussiérer. Sur bois noircis, utiliser le DÉGRISEUR GEL de notre gamme, après avoir ôté vernis ou peinture résiduels.
- Si le support est attaqué ou pour une meilleure protection de votre bois, le traiter auparavant avec le produit de traitement de bois insecticide fongicide XILIX tous traitements.

MISE EN ŒUVRE

- SATUROIL est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer sur bois sec, entre 5 et 30°C par temps sec à l'abri du soleil direct.
- Pour les essences de bois durs (bois exotiques, chêne, mélèze...), diluer la première couche avec 20 % de white-spirit de manière à renforcer l'imprégnation et l'accroche dans le support.
- Peut éventuellement être utilisé pour un sol en diluant à 20 %.
- Appliquer en deux couches au pinceau ou au rouleau. Diluer avec environ 20 % de diluant synthétique TYS pour une application au pistolet.
- Pratiquer un égrenage léger au papier de verre 180 à 240 entre les couches.
- Nettoyage des outils : white spirit ou NETTOYANT STANDARD.

RENDEMENT

- Variable suivant le bois, l'état du support et le mode d'application : entre 10 et 12 m² au litre sur bois lisse, entre 6 et 8 m² sur bois sablés ou brossés.

SÉCHAGE

- Hors poussière : 6 heures environ
- Entre deux couches : 24 heures

SATUROIL

ENTRETIEN

- Appliquer une couche de SATUROIL dès que votre bois perd son lustre. Auparavant, brosser ou égrener le support afin de faciliter l'accroche, puis le dépoussiérer.
- Le SATUROIL peut être recouvert par une lasure.

CONDITIONNEMENT

- Bidons de 1L, 5 L ou 20 L

CONSERVATION

- Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine. Stocker le produit à des températures comprises entre 5 et 35 °C

Caractéristiques techniques	
Destination	Produit d'imprégnation et de finition pour bois extérieurs
Classification AFNOR	Famille I – Classe 4a
Type de résines	Résines alkydes
Aspect	Liquide nacré (incolore)
Densité	Environ 0.94 (à 20°C selon NFT 30020)
Extrait sec	Environ 43 % masse (incolore)
COV	Valeur limite UE (cat A/f) 500 g/l. Ce produit contient max 495 g/l.