



# OLI-AQUA fond 15.81

## Description du produit

Fond mono-composant à base d'eau pour une application au rouleau avec un léger réchauffage du bois et une bonne adhésivité pour tous bois habituels. Remplit bien les joints et réduit le collage des chants. Peut être combiné avec tous les vitrificateurs OLI-AQUA.

## Propriétés

- conforme à la directive européenne Decopaint
- extrêmement élastique
- collage des chants minimal \* réduit le relèvement des fibres du bois
- couche de fond pour des supports difficiles
- Giscode W3+

## Champs d'application

Couche de fond pour des supports difficiles comme parquets industriels sur chants, planchers ou parquets sur chauffage par le sol.

## Informations pour votre commande

OLI-AQUA fond 15.81 420 915 07  
conditionnement 10/5/1 litres

## Liant

Dispersion acrylique (acrylate)

## Stockage

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert: 12 mois.  
Ne pas transporter ni stocker à une température inférieure à + 5°C et à une température supérieure à 30 °C.

## Certification

Pour toute information complémentaire (certification et avis de sécurité), consultez s.v.p la fiche technique sur le site [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

## Application/Nota important

- Bien remuer ou secouer le bidon avant l'application!
- Appliquer OLI-AQUA fond 15.81 en couche épaisse avec un rouleau, grammage environ 100 g/m<sup>2</sup>.
- Ne pas renverser le fond sur le sol, mais travailler d'une façon graduelle.
- Ne pas appliquer à une température du sol inférieure à 15°C.

## Prétraitement du support/Application

Avant l'application du fond, poncer au grain 120. Un ponçage au grain plus fin rend le bois moins rugueux. La surface à vernir doit être sèche, égrenée et bien dépoussiérée.

### Application

#### 1 Couche de fond



OLI-AQUA fond 15.81, grammage environ 100 g/m<sup>2</sup>



2-3 heures

## Séchage

A température ambiante: 20 °C et 65 % d'humidité relative.